

Tehnička informacija  
broj: 1009

## DULUX TRADE SUPER GRIP PRIMER



Univerzalni temeljni premaz za neupojne  
podloge



### Opis proizvoda

Svojstva materijala

Dulux Trade Super Grip Primer je temeljni premaz na bazi vode, načinjen tako da omogućuje dobro prijanjanje sljedećih slojeva boje koja se nanosi na teško upojne podloge kao npr. keramičke pločice, melamin, staklo, anodizirani aluminij, pečeni emajl i praškaste boje. Prije nanošenja Super Grip Primera preporuča se lagano prebrusiti površinu finim brusnim papirom. Moguće ga je koristiti u interijeru i eksterijeru.

Osnova materijala

Predpremaz na bazi vode.

Pakiranja

1 l, 2,5 l i 5 l.

Nijanse

Bijela

Stupanj sjaja

Mat.

Skladištenje

Skladištenje na suhom i zaštićeno od smrzavanja. Rok uporabe otisnut na proizvodu.

Tehnički podaci

- \* za pripremu neupojnih podloga
- \* temeljni premaz na bazi vode
- \* blagog mirisa
- \* paropropusan

### PRIMJENA

Prikladne podloge

Nanosi se na problematične podloge koje je teško bojati, npr. keramičke pločice, melamin, staklo, anodizirani aluminij, pečeni emajl...Nije pogodan za grijane površine.

Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe i očišćene od sveg materijala koji se ljušti i koji ne prijanja dobro, od isoljavanja, prljavštine, masnoća, voska...Ako je potrebno površine izbrusiti odgovarajućim abrazivnim papirom, a zatim očistiti od prašine. Izbjegavati udisanje prašine. Pri pjeskarenju nositi prikladnu masku za lice.

Alati

Kist, valjak do 12 mm duljine dlake, bezzračni raspršivač (airless).  
Nakon uporabe, prije ispiranja s vodom, ukloniti što više boje s kistova. Sav alat dobro isprati vodom.

**Tehnička informacija  
broj: 1009**

**DULUX TRADE SUPER GRIP PRIMER**

Način primjene i nanošenje

Dobro promiješati prije uporabe. Kistom, valjkom ili airlessom nanijeti u 1 premazu. Za nanošenje kistom, valjkom ili raspršivačem ovaj proizvod nije potrebno razrjeđivati.

Potrošnja

Okvirna pokrivenost koja se može postići u normalnim uvjetima je do 18 m<sup>2</sup>/L.

Sušenje i atmosferski uvjeti

Pri temperaturama od 20°C i relativne vlažnosti od 60% suho na dodir za cca. 2 - 4 sati. Suho za nanos sljedećeg sloja boje za 4 - 6 sati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Minimalna temperatura rada je 5°C.

Napomena

Sve neupojne podloge prije nanošenja Dulux Super Grip Primera potrebno je lagano prebrusiti finim brusnim papirom i očistiti od prašine. Na područjima koja dolaze u izravan doticaj s vodom ili gdje je moguća česta i teška kondenzacija, mora se koristiti završni sloj na bazi otapala.

**SAVJET**

Oznake upozorenja / oznake obavijesti

Proizvod je potrebno čuvati u originalnoj i hermetički zatvorenoj ambalaži, najbolje na temperaturi od 5°C do 30°C, u zatvorenim prostorijama, daleko od izvora topline. Na temperaturama ispod 0°C podliježe trajnom oštećenju.

Odlaganje

Ostatke proizvoda kao i originalnu ambalažu odložiti na za to predviđeno mjesto.

HOS

Sadržaj nizat 0,3 - 7,99%.

Sastav

Voda, titan dioksid i inertna punila te emulzija na bazi vode.

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno tehnički list.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija

Izbjegavati dodir s kožom i očima. Prilikom nanošenja preporuča se nošenje zaštite za oči. U slučaju dodira s očima smjesta temeljito isprati vodom i zatražiti pomoć liječnika. Nakon dodira s kožom smjesta temeljito isprati vodom i sapunom ili odgovarajućim losionom za čišćenje. Ne upotrebljavati otapala, razrjeđivače niti White spirit.

**Tehnička informacija br. 1009 - stanje 6/2019.** Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju.

**Uvoznik i distributer: Texo trgovina d.o.o.**

Sjedište društva: Alojzija Stepinca 20, 10430 Samobor

Poslovna zgrada: Industrijska 1, 10431 Sveta Nedelja

Telefon: +385 1 3325 405, Fax: +385 1 3325 407, [www.texo.hr](http://www.texo.hr), [info@texo.hr](mailto:info@texo.hr)

